Technický list

Quality management ISO 9001:2015
Code TDEFa001
Revision Dec-24

EGGER Podlahy E-motion Aqua

nosná deska	HDF+ (E1, CARB2/TSCA VI)
Profil	Aqua CLIC it!

Deklarovaný výkon podle EN 14041

Formaldehyd podle normy EN 717-1	E1	Smykový odpor podle normy EN 13893	DS ≥ 0,3
Tepelná vodivost podle EN 12667	0,13 W/(m*K)	Chování při hoření podle normy EN 13501-1	Cfl-s1

Klasifikační požadavky a všeobecné požadavky EN 13329

TŘÍDY POUŽITÍ	**32**	
Záruka pro domácí použití	20 let	
Záruka pro komerční použití	5 let	
Oděruvzdornost, zkušební metoda dle ISO 24338	AC4 / ≥ 4.000 cyklů	
Odolnost vůči nárazu, zkušební metoda “ malá/ velká kulička“ dle EN 17368 / EN13329. příloha C	≥ 35 mm ≥ 600 mm	
Rezistence vůči skvrnám dle EN 438 - 2	Skupina 1 + 2: úroveň 5 Skupina 3: úroveň 4	
Bobtnání dle ISO 24336	≤ 18 %	
Odolnost na konstatní zatížení dle ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
Účinek nábytkové nohy podle EN ISO 16581 (nohou typu 0)	žádné viditelné změny nebo poškození	
Test kolečkovou židlí dle EN ISO 4918	15.000 cyklů	
Pevnost profilu podélně / příčně podle ISO 24334	≥ 1,0 kN/m / ≥ 2,0 kN/m	
24h Odolnost proti vodě podle normy ISO 4760	Kvalitativní hodnocení po opětovném vysušení < 3 Kvantitativní hodnocení po dosušení ≤ 0,3 mm, Žádné pronikání vody	
Rozměrové tolerance desky podle EN 17539	Délka ± 0,5 mm šířka ± 0,1 mm tloušťka ± 0,5 mm	

Formát & Balení

Rozměr v mm (délka x šířka)		**Classic 1.292 x 193**	**Large 1.292 x 246**			
Celková tloušťka		**8 mm**	**8 mm**			
TŘÍDY POUŽITÍ 31						
TŘÍDY POUŽITÍ 32		✓	✓			
TŘÍDY POUŽITÍ 33						
FASETA WOODVISION®, bez						
FASETA WOODVISION®, Podélné						
FASETA WOODVISION®, Obvodové		✓	✓			
FASETA WOODVISION®, Obvodové + 1						
Množství v balení (brutto)	Kus	8	8			
	m²	1,99	2,54			
	kg (+/- 5%)	15,07	19,40			
Množství na paletě	Balení na paletě	60	45			
	m²	119,69	114,42			
	kg (+/- 5%)	912	881			

Další informace naleznete na zadní straně

EU Ecolabel : DE/035/003
www.blauer-engel.de/uz176
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Obecné informace

Pečlivá kontrola dodávaných materiálů při přejímce je nezbytnou součástí každé obchodní transakce. Manipulaci s podlahovými krytinami a jejich skladování je třeba provádět s nejvyšší pečlivostí. Balíky podlahových desek skladujte vždy v uzavřené budově, na rovném a suchém podkladu a řádně chráněné před povětrnostními vlivy. Doporučujeme vám nechat naše podlahy a příslušenství před pokládkou aklimatizovat po dobu nejméně 48 hodin na klima, které lze očekávat v místnosti (tj. při teplotě > 18 °C a relativní vlhkosti vzduchu 40 - 70 %). Aklimatizace se provádí u zabalených balíků položených naplocho, a to s minimální vzdáleností 50 cm od všech stěn budovy. Před pokládkou a během mí je třeba zkontrolovat podlahové desky, zda nejsou vadné či poškozené. Poškozené podlahové desky nebo desky, které se odchylují od normy, nelze instalovat a musejí být vráceny dodavateli k výměně. Další informace najdete na www.egger.com

Životní prostředí a zdraví

Výrobek má ekoznačky typu I, typu II a typu III:

- EPD (Environmental Product Declaration) včetně externě ověřeného posouzení životního cyklu podle EN 15804
- environmentální prohlášení dodavatele (Environmental and Health Datasheet)
- Blauer Engel, Greenguard,M1
- další informace o oběhovém hospodářství a udržitelnosti najdete na www.egger.com/ecofacts.

EGGER laminátové podlahy jsou z 83 % vyrobené z obnovitelných surovin. Surové dřevo absorbuje během svého růstu CO2 a ukládá ho. Plyn CO2 je emitován během přepravy a zpracování. Rozdíl mezi skladováním a emisemi vede k stopě CO2 ve výši – 6 kg CO2 na 1 m² laminátové podlahy

Barevná a shoda a povrchová struktura

Vzhledem k tomu, že dochází k mírným barevným odchylkám v důsledku nepatrných odchylek nosného materiálu, doporučujeme vybírat podlahové desky pokládané vedle sebe - na jedné podlaze - ze stejné výrobní šarže, aby byla zajištěna jednotnost barev nebo barevná konzistence.

Vhodnost pro podlahové vytápění

EGGER podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové vytápění i pro elektrické podlahové vytápění. Teplota povrchu vyhřívané podlahové konstrukce nesmí překročit 28 °C, a je třeba rovněž zabránit příliš rychlému zahřívání. Pokládka na systémy povrchového vytápění s funkcí noční akumulace není povolena. Laminátové podlahy EGGER smí být pokládány pouze na elektrické systémy povrchového / fóliového vytápění, které jsou vybaveny teplotními senzory a regulátory.

R - Tepelný odpor podle normy EN 12667, $R_{total} = R_{LF} + R_S$ [(m²*K)/W]			
Celková tloušťka		**8mm**	**10mm**
R_{LF} Laminate Flooring		**0.06**	**0,07**
R_S Silenzio easy		**0,057**	
R_S Silenzio easy SD		**0,057**	
R_S Silenzio Professional SD		**0,010**	
R_S Silenzio Duo		**0,040**	

Příslušenství

Při pokládce podlahy doporučujeme použít EGGER příslušenství, např.: dekorově shodné podlahové lišty MDF a také mnoho dalšího příslušenství, které je dokonale barevně sladěno s nabízeným sortimentem podlah. Více informací najdete na www.egger.com.

Poznámka k platnosti technického listu

Tento technický list byl vypracován dle nejlepších vědomostí a s obzvláštní pečlivostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny podlah EGGER vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a právních předpisů. Tento technický list není návodem k použití ani není právně závazným dokumentem.