# iD INSPIRATION CLICK

## TECHNICKÝ LIST

| Certifikace a klasifikace | Normy | iD Inspiration Click 30 | iD Inspiration Click 55 | iD Inspiration High Traffic Click 70 |
|---|---|---|---|---|
| Typ podlahové krytiny | EN ISO 10582 | Heterogenní kompaktní pružná Podlahová krytina | Heterogenní kompaktní pružná Podlahová krytina | Heterogenní kompaktní pružná Podlahová krytina |
| Klasifikace | EN ISO 10874 | Bytové: 23<br>Komerční: 31 | Bytové: 23<br>Komerční: 33<br>Průmyslové: 42 | Bytové: 23<br>Komerční: 34<br>Průmyslové: 43 |
| **Technické charakteristiky** | | | | |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | 0,30 mm | 0,55 mm | 0,70 mm |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | 8900 g/m² | 8850 g/m² | 8350 g/m² |
| Obsah pojiva v nášlapné vrstvě | EN ISO 10582 | Typ I | Typ I | Typ I |
| Rozměry | EN ISO 24342<br>Lamely | 19,70 × 121,70 cm, 7 lamel/balení = 1,61 m²<br>24,70 × 149,70 cm, 5 lamel/balení = 1,79 m² | 19,70 × 121,70 cm, 7 lamel/balení = 1,61 m²<br>24,70 × 149,70 cm, 5 lamel/balení = 1,79 m² | 19,70 × 121,70 cm, 7 lamel/balení = 1,61 m²<br>24,70 × 149,70 cm, 5 lamel/balení = 1,79 m² |
| | Dílce | 33,03 × 60,70 cm, 9 dílců/balení = 1,75 m²<br>49,70 × 99,70 cm, 3 dílce/balení = 1,46 m² | 33,03 × 60,70 cm, 9 dílců/balení = 1,75 m²<br>49,70 × 99,70 cm, 3 dílce/balení = 1,46 m² | 33,03 × 60,70 cm, 9 dílců/balení = 1,75 m²<br>49,70 × 99,70 cm, 3 dílce/balení = 1,46 m² |
| Povrchová úprava (PUR) | - | Ano – Tektanium™ | Ano – Tektanium™ | Ano – Tektanium™ |
| Zkosené hrany | - | Ano | Ano | Ano |
| Synchronizovaný gravír | - | Ano na vzorech Authentics | Ano na vzorech Authentics | Ano na vzorech Authentics |
| **Technické vlastnosti** | | | | |
| Rozměrová stabilita – standardní hodnota | EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % | ≤ 0,15 % | ≤ 0,15 % |
| Rozměrová stabilita – průměr měřená hodnota | EN ISO 23999 | ≤ 0,10 % | ≤ 0,10 % | ≤ 0,10 % |
| Zvlnění po zahřátí | EN ISO 24346 | ≤ 1 mm | ≤ 1 mm | ≤ 1 mm |
| Reakce na oheň | EN ISO 24346 | $B_{fl}$1 lepené na betonový podklad | $B_{fl}$1 lepené na betonový podklad | $B_{fl}$1 lepené na betonový podklad |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
| Nohy nábytku | EN 424 | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození |
| Židle s pojezdovými kolečky | ISO 4918 - EN 425 | Bez poškození | Bez poškození | Bez poškození |
| Kročejová neprůzvučnost | EN ISO 717-2 | ΔLw = 5 dB | ΔLw = 5 dB | ΔLw = 5 dB |
| Šíření hluku v místnosti | EN ISO 31-074 | Třída C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB) | Třída C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB) | Třída C ($L_{n,e,w}$ < 85 dB) |
| Tepelný odpor | EN ISO 10456 | 0,05 m² K/W | 0,05 m² K/W | 0,05 m² K/W |
| Barevná stálost | EN ISO 105-B02 (metoda 3a) | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Velmi dobrá |
| Protiskluznost | DIN 51130<br>EN 13893 | R9 / R10 v závislosti na embosování<br>μ ≥ 0,30 | R9 / R10 v závislosti na embosování<br>μ ≥ 0,30 | R9 / R10 v závislosti na embosování<br>μ ≥ 0,30 |
| Soudržnost vrstev | - | ≥ 50 N / 50 mm | ≥ 50 N / 50 mm | ≥ 50 N / 50 mm |
| Podlahové topení | - | Vhodné – max. 27 °C | Vhodné – max. 27 °C | Vhodné – max. 27 °C |
| **Značení CE** | | | | |
| č. DoP | - | 0197-0054-DoP-2021-02 | 0197-0011-DoP-2021-02 | 0197-0051-DoP-2021-02 |
| **Environmentální značení** | | | | |
| Emise VOC | ISO 16000-9 | ≤ 10 µg/m³ za 28 dní | ≤ 10 µg/m³ za 28 dní | ≤ 10 µg/m³ za 28 dní |
| Recyklovaný obsah | | 35 % odpad z výroby | 35 % odpad z výroby | 35 % odpad z výroby |
| Recyklovatelný | | Ano – pokládka a odpad od konečného spotřebitele | Ano – pokládka a odpad od konečného spotřebitele | Ano – pokládka a odpad od konečného spotřebitele |
| Změkčovadla | | Bez ftalátů | Bez ftalátů | Bez ftalátů |

KÓD CELNÍHO SAZEBNÍKU: 4820 5000 00

Výše uvedené informace mohou být změněny v zájmu dalšího zlepšení. (12/20).
V souladu s nařízením EU č. 305/2011 o značení CE jsou Prohlášení o vlastnostech dostupná na našich webových stránkách www.tarkett.com
Je třeba dodržovat instrukce společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pro získání těchto instrukcí kontaktuje, prosím, společnost Tarkett na uvedené adrese.

≤10 µg/m³ Optimal Indoor Air Quality *TVOC AT 28 DAYS

100 % Recyklovatelný

PHTHALATE FREE

10 years GUARANTEE COMMERCIAL USE

Tarkett